Ламинирующая пленка для напольной графики R9 ASLAN MP 326

Ламинирующая пленка для напольной графики в помещениях и вне помещений класс противоскольжения R9

Самоклеящаяся ламинирующая пленка для напольной графики, предназначена для применения в помещениях и вне помещений. Пленка толщиной 125 мкм имеет противоскользящую структуру и защищает напольную графику от механических повреждений. FloorProtect R9 ASLAN MP 326 соответствует ряду международных стандартов безопасности против скольжения, перечисленных ниже.

Структура

Лицевая пленка:	ПВХ, полимерная, текстурированная	
Толщина:	~ 125 мкм	
Клеевой слой:	чувствительный к давлению полиакрилат	расход клея: ~ 40 г/м²
Подложка:	двусторонняя бумага с ПЭ-покрытием	плотность: ~ 63 г/м²

Характеристики

Противоскользящие свойства:	DIN 51130: ANSI: Маятниковый тест:	Классификация R9 A137.1/A326.3 BS 7976:2
Адгезия (ASTM D903):	сразу после 1 недели	~ 6 Н/25 мм ~ 17 Н/25 мм
Стабильность размеров:	при монтаже на алюминий после 48 часов хранения при 70 °C (158 °F) (25 x 25 см)	макс. -0.5 %
Химическая стойкость:	После испытаний продолжительностью 24 часа плёнка устойчива к: большинству нефтяных масел, смазкам, алифатическим растворителям, слабым кислотам и щелочам.	
Огнестойкость:	Огнестойкая в соответствии с EN 13501-1 (класс Bfl-s1, при печати УФ-, латексными или сольвентными чернилами в комбинации с ASLAN DFP 46, 47 и 49)	
Температурные условия:	температура нанесения: рабочая температура:	мин. 15 °C (59 °F) -30 °C (-22 °F) до +80 °C (176 °F)

ASLAN Selbstklebefolien GmbH
Oberauel 2 | 51491 Overath | Germany
Fon +49 2204 708 80

E-Mail info@aslanfolien.de
Web www.aslanfolien.de

ASLAN®
KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

Ламинирующая пленка для напольной графики R9 ASLAN MP 326

Технологические процессы

Применение:

Для защиты отпечатков пленку следует наносить сухим способом.
Перед ламинированием отпечаток должен просушиться как минимум 48 часов.

Пленку следует наносить с помощью монтажного валика ASLAN или пластикового ракеля без фетрового края.

Очистка:

Рекомендуется мыть пленку с помощью швабры. Пленка устойчива к стандартным средствам для мытья полов.Также возможно использование поломоечной машины. Для частичной очистки можно использовать влажную ткань (салфетку).

При использовании на открытом воздухе для очистки также можно применять мойку высокого давления. При этом необходимо держать достаточное расстояние от сопла мойки до поверхности пленки и не подвергать кромки (края) слишком сильному давлению, чтобы избежать их отслаивания. Шероховатые поверхности очищать труднее, чем гладкие.

Для удаления следов резины производитель рекомендует использовать чистящее средство с легким абразивным эффектом

Хранение:

До нанесения материал можно хранить до 2 лет со дня изготовления. Условия хранения: температура в помещении 15-25 °C / 59-77 °F, относительная влажность воздуха 50-60%. Во избежание появления вмятин на рулоне рекомендуется хранить рулоны вертикально либо на специальных подвесных держателях.

Редакция документа 11|2024

Все технические характеристики и рекомендации основаны на опыте производителя и проведённых испытаниях. Однако ответственность за проверку пригодности материала для конкретного применения полностью лежит на пользователе.

Качество нашей продукции регулярно проверяется, обновляется и совершенствуется. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять, обновлять и улучшать химический состав или физические характеристики наших продуктов в соответствии с нашими актуальными знаниями и разработками.

ASLAN Selbstklebefolien GmbH
Oberauel 2 | 51491 Overath | Germany
Fon +49 2204 708 80

E-Mail info@aslanfolien.de
Web www.aslanfolien.de

ASLAN®
KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN