Краткая характеристика:
Профессиональный кристально прозрачный быстрозасыхающий клей (1-10) мин., для склеивания оргстекла, АБС, полистирола, поликарбоната в рекламной, мебельной, автомобильной и электротехнической промышленностях.

Свойства:

Основа	PMMA (акрил) – полимеры в растворителе
Цвет плёнки по отвержению	прозрачный
Вязкость	FORD 2/100ml 40 ± 2c
Плотность	при +20°C 1,3 ± 0,1 г/см^3
Открытое время	при 20°C, 50% относительной влажности воздуха, Нанесённое количество 150 µm – стекло приблизительно 30 сек.
Функциональная твёрдость	Shore A 60
Время окончального затвердевания	при 20°C, 50% относительной влажности приблизительно 24 час (~90%) (испарение остаточных частей растворителя может длиться 8 недель)
Минимальная температура при применении	от 5°C
Темп. воспламенения	- 19°C
Темп. зажигания	+465°C

Инструкция по применению:
Перед началом склеивания , поверхность должна быть чистой, избавленная от пыли, жирностей, влажности и других загрязнений, лучше всего MAFIX 2 MCL. MAFIX 4 PMMA наносится на одну сторону , прямо с тюбика, прикладной щёткой. части, которые будут склеиваться необходимо склеить до 30 секунд и придавить к себе, пока не достигнет функциональной твёрдости. Несущая способность соединения наступит через 16 часов, полное отвержение в зависимости от факторов условий. Рекомендуем, чтобы увеличить силу приклеивания воспользоваться чистящим средством на базе растворителя из ряда ALKAFEN (АЛКАФЕН) перед началом склеивания. Количество клея выбирать в зависимости от толщины материала, есть риск пропитывания клея в материал. Во время склеивания транспарантных панелей, поверхность может помутнеть из-за растворителя! Открытое время выдержки , как и окончательную прочность можно определить только собственным испытанием. Это, сильно зависит от материала, температуры, нанесённого количества, влажности воздуха и материала, давления и других критериев.

Очищение:
ОЧИСТИТЕЛЬ MAFIX 2 MCL

Складирование:
12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке, в оригинальной хорошо закрытой упаковке, при температуре от +5 до +25 °C. Не перемораживать!

Упаковка:
750 мл – железная банка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Производитель дает гарантию на продукцию при соблюдении всех условий хранения.