ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Плёнка для холодной ламинации CLV06090

Введение

Плёнка для холодной ламинации CLV06090

Преимущества

- Продлевает срок службы напечатанного изображения
- Хорошая устойчивость размеров и стойкость к погодным условиям
- Глянец делает изображение более ярким

Область применения

- Защитная ламинация
- Совместима с печатным изображением

Характеристики

Характеристика	Описание
Цвет	Прозрачный
Плёнка	Прозрачная плёнка для ламинации
Поверхность	Глянцевая/матовая
Толщина (плёнки)	60 um±10 um
Клей	Перманентный акриловый чувствительный к давлению
Цвет клея	Прозрачный
Плотность покрытия (сухого)	15 г±2 г
Подложка	Силиконизированная с одной стороны крафт-бумага
Плотность подложки	90 г ±5 г
Поверхность нанесения	Ровная
Тип изображения	Рекламные изображения
Ширина	0.914/1.07/1.27/1.37/1.52

Срок годности, транспортировка и хранение

- Все продукты Free Color следует хранить запечатанными в оригинальной упаковке в горизонтальном положении. При складировании рулонов один на другой, не укладывайте более 6 рулонов в высоту. Хранить вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Температура хранения 25±5°C, относительная влажность 50±15%. При соблюдении условий, срок хранения продукта составляет 12 месяцев.
- Транспортируйте готовую графику в развёрнутом положении или в рулоне. Скатывайте плёнку в рулон лицевой стороной наружу на втулку диаметром не менее 8 см. Эти поможет предотвратить сморщивание плёнки или отслаивание подложки.

Физические свойства продукта

Характеристика	Метод тестирования	Результат
Толщина лицевой плёнки	GB/T6672-2001	60 микрон (μm)
Подложка	GB/T6672-2001	90 г/м ± 5 г
Стабильность размеров	FINAT-4	Макс. 0.8 мм
Растяжение		≥130%
Глянец	GB8807, 60°	≥80°
Начальная адгезия(175*25мм)	FINAT FTM-1 на нержавеющей стали	≥9 H
Конечная адгезия(175*25мм)	FINAT FTM-1 на нержавеющей стали	≧10 H
Подложка	FINAT-4	15-25г/дюйм
Срок хранения	При 24° C и 50-60 % относит. влажности	12 месяцев
Срок службы	При вертикальной экспозиции	12 месяцев

*Вышеуказанные параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.

Выпуск: 0 Обновление:2021/3

Температурный режим

Температура монтажа	20°± 10℃
Температура эксплуатации	-20°+60° C

Химические свойства

Устойчива к большинству масел, смазок и алифатических растворителей на нефтяной основе.
Устойчива к большинству мягких кислот, щелочей и солей.

Гарантия

Материалы производятся при тщательном контроле качества. Поставщик гарантирует отсутствие дефектов материала и производства. Любой материал, оказавшийся на момент продажи бракованным, будет бесплатно заменён. Ни один продавец, представитель или агент не уполномочен давать гарантии или делать какие-либо заявления, противоречащие вышеизложенному.

Важно

Все инструкции по материалам, техническая информация и рекомендации по применению основаны на том, что мы считаем надёжными результатами испытаний. При особенностях окружающей среды или необходимости специального применения, свяжитесь с нашим техническим отделом, чтобы разработать соответствующие продукты для удовлетворения потребностей клиентов.