RF11 самоклеящаяся ПВХ плёнка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Толщина ПВХ плёнки	80 микрон
• Подложка	Силиконозированная бумага 140 г/м2 (ISO 563)
• Стабильность размеров	Макс. 0.2 мм (по длине, без изменений по диагонали FINAT TM14)
• Темературный режим	- 30 C / + 80 C°
• Водостойкость	Без изменений после 48 часов при температуре 23 C° на на алюминии 48 часов/23 C°
• Прочность на разрыв	Вдоль мин. 16 Mpa ISO 527-1/2012 Поперёк мин. 18 Mpa
• Растяжение	Вдоль > % 160 ISO 527-1/2012 Поперёк > % 170
• Адгезия	16 N/25 mm спустя 24 часа, на стали
• Глянец	70 (DIN 67530)
• Срок годности	2 года
• Мин. температура монтажа	> + 10 C°
• Срок службы	3 года при наружном применении без печати в среднеевропейском климате Не ограничен при применении внутри помещений
• Размеры	107-127-140-154-161-182-204 см x 50 м – 100 м

Отлично подходит для печати. Матовая поверхность специально разработана для печати сольвентными, экосольвентными, УФ и латексными чернилами.
Пленка ПВХ высшего качества обеспечивает отличную адгезию и быстрое высыхание чернил, в результате чего получается идеальное качество печати.
Специально разработанный клей PSA самого высокого качества обеспечивает идеальную адгезию к поверхности.

ПЛЁНКА	Белая матовая
ПОДЛОЖКА	Силиклонизированная бумага 140 г/м2
КЛЕЙ	Акриловый перманентный на водной основе
ПРИМЕНЕНИЕ	Любые области. Внутренне и наружно применение.
ПЕЧАТЬ	Все широкоформатные цифровые печатные машины, а также машины для трафаретной печати . Печать сольвентными, экосольвентными, УФ- и латексными чернилами.

ВАЖНО!
После печати краска должна полностью высохнуть, чтобы избежать проблем с последующим ламинированием.
Поверхности, на которые будет наноситься материал, должны быть полностью очищены от пыли, жира или любых других загрязнений, которые могут повлиять на приклеивание продукта. Свежеокрашенные поверхности перед нанесением должны полностью высохнуть.
Все продукты REMIFOL® проходят тщательный контроль качества в процессе производства, и на них распространяется гарантия товарного качества и отсутствия производственного брака. Информация о продуктах REMIFOL® основана на тестах, хотя эта информация не является гарантией.