ZHEJIANG GANGLONG NEW MATERIAL CO., LTD.
MAQIAO WARP KNITTING SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL ZONE
HAINING ZHEJIANG CHINA
TEL: 0086-573-7768270 FAX: 0086-573-7760999

Технические данные по баннерной сетке с подложкой, артикул GLP044 340 г/м2 1000*1000 9*9

Измерения	Данные	Единицы	Метод тестирования
Ткань	Высокопрочные нити из 100% Полиэстера (синтетическое полиэфирное волокно (1000D*1000D)		DIN EN ISO2060
Структура	Тканая 9*9	дюйм	DIN60001
Общий вес	340	Грамм на м2	DIN53352 BS3424 method5A
Вес ткани	88	Грамм на м2	DIN53352 BS3424 method5B
Вес покрытия из ПВХ	152	Грамм на м2	DIN53352 BS3424 method5B
Вес подложки	100	Грамм на м2	DIN53352 BS3424 method5B
Предел прочности	**Основа:** 900	N/5cm	DIN53354 BS3424 method6A
	Уток: 850		
Прочность на разрыв	**Основа:** 260	N	DIN53356 BS3424 method 7A
	Уток: 160		
Адгезия	/	N/5cm	DIN53357 BS3425 method9B
Температура применения	-10 ------+70	Ĉ	DIN 53372 BS3424 method10
Огнестойкость	B1		
Лакировка	Нет		
Циркуляция воздуха	3 973 мм/ сек		

Приведенные выше показатели являются усредненными, поэтому фактически для материала допустимо отклонение в ±5%.